



## Преимущества

1. превосходная защита от износа, коррозии и вспенивания
2. продлевает срок службы трансмиссии
3. соответствует требованиям DEXRON VI

## Описание

**BIZOL Protect ATF D-VI** принадлежит к последнему поколению жидкостей для автоматических коробок передач и основан на технологии синтеза в сочетании с современным, высокопроизводительным пакетом присадок. Жидкость отвечает требованиям большинства мировых производителей автомобилей и автоматических коробок передач. **BIZOL Allround ATF D-VI** предназначен для использования в автоматических и механических коробках передач, системах сцепления и рулевых системах, а также в гидравлических и вспомогательных приводах легковых и грузовых автомобилей.

## Базовое масло

НС-синтетическое

## Классификации/Допуски и Рекомендации

GM Dexron VI\*/Dexron III G/Dexron III H/Dexron II D/Dexron TASA | Ford Mercon V\* | JASO 1 A  
MB 236.3/236.5/236.6/236.7/236.8/236.9/236.10/236.11/236.91 |  
BMW P/N 81 22 9 400 272/P/N 81 22 9 400 275/P/N 81 22 9 407 858/P/N 81 22 9 407 859/P/N 83 22 0 024 359/P/N  
| VW G 052 025/G 052 162/G 052 990/G 055 025/G US 000 162 |  
Mazda ATF M III/ATF M V/Type T-IV/ATF F1 | Mitsubishi ATF-J2/SP II/SP-III/P/N MS 991156 |  
Nissan N 402/Matic D/Matic J/Matic K | Chrysler ATF+3/ATF+4 | Honda ATF-Z1 |  
Hyundai SP-II/SP-III/NWS-9638/SPH-IV | Suzuki 3314/3317 | Kia SP II/SP-III |  
Subaru ATF HP/P/N K 0140 Y 0700 | Volvo 97341/P/N 1161540/P/N 1161640/VCE 1273.41 |  
Porsche P/N 000 043 204 41/P/N 000 043 205 28/P/N 999 917 547 00 | Renault Matic D2 |  
PSA Peugeot Citroen P/N Z 000169756 | Aisin Warner AW-1/JWS 3309/JWS 3324 | Saab 93 165 147 |  
Isuzu ATF III/P/N 0820-9001 | SSANG YONG DSIH 5M-66 | Voith 55.6335.XX (G607) |  
Bentley JNV 862 564 D | Jaguar JLM 20238/JLM 21044/K17/WSS-M2C922-A1 | Allison C4/TES 295/TES 389 |  
ZF TE-ML 05L/09/11A/11B

\*

## Доступные варианты упаковки

1 L  
Art. 27310

5 L  
Art. 27311

20 L  
Art. 27312

## Техническая информация

Название	Объем	Метод
Вязкость при 40 °C	34,4 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Вязкость при 100°C	6,7 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	155	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	860 кг/м <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	-48 °C	ISO 3016
Номер цвета по ASTM	> L8,0 (красный)	ASTM D1500
Температура вспышки (по Кливленду)	220 °C	ISO 2592

## Инструкции

При замене моторного/ трансмиссионного масла следуйте указаниям производителя