

Initial HLP 32 Hydraulic Oil

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com



Ver. 2023-05-18



Olej bazowy

Minerał

Specyfikacje

DIN 51524-2 | ISO 11158 | ASTM D 6158 | SEB 181222

Dostępne pakiety

20 L
Art. 182222

60 L
Art. 182223

208 L
Art. 182228

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Lepkość przy 40 °C	32,7 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	5,4 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	98	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	875 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zapłonu (Cleveland)	220 °C	ISO 2592
Temperatura zalewania	-30 °C	ISO 3016
Test FZG A/8,3/90	>12	DIN 51 354/2