

Initial HLP 68 Hydraulic Oil

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com



Ver. 2023-05-18



Olej bazowy

Minerał

Specyfikacje

DIN 51524-2 | ISO 11158 | ASTM D 6158 | SEB 181222

Dostępne pakiety

20 L
Art. 182212

60 L
Art. 182213

208 L
Art. 182068

Initial HLP 68 Hydraulic Oil

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com



Ver. 2023-05-18

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Metoda
Lepkość przy 40 °C	68 mm ² /s	ASTM D 7042
Lepkość w 100 °C	8,7 mm ² /s	ASTM D 7042
Indeks lepkości	99	ASTM D 2270
Gęstość w 15 °C	885 kg/m ³	DIN EN ISO 12 185
Temperatura zapłonu (Cleveland)	250 °C	ISO 2592
Temperatura zalewania	-24 °C	ISO 3016
Test FZG A/8,3/90	>12	DIN 51 354/2