

# Initial Gear Oil GL5 SAE 85W-140

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany    [www.bizol.com](http://www.bizol.com)



Ver. 2023-05-18



## Korzyści

1. dla napędów osi narażonych na ekstremalnie wysokie obciążenia w pojazdach użytkowych
2. redukuje hałas podczas pracy
3. bardzo długie okresy wymiany oleju

## Opis produktu

BIZOL Initial Gear Oil GL5 85W-140 to wysokowydajny

## Olej bazowy

Minerał

## Specyfikacje

MB 235.0 | MAN M 342 M1 | Renault GL-5 | Volvo 97310/97316 | Voith 3.325-339 | Scania STO 1:0 | ZF TE-ML 07A/08/16B/16C/16D/17B/19B/21A | API GL 5 | MIL L-2105 D

## Dostępne pakiety

20 L  
Art. 187022

208 L  
Art. 187028

## Dane techniczne

| Nazwa                           | Wartość                | Metoda            |
|---------------------------------|------------------------|-------------------|
| Klasa lepkości SAE              | 85W-140                | SAE J 300         |
| Lepkość przy 40 °C              | 340 mm <sup>2</sup> /s | ASTM D 7042       |
| Lepkość w 100 °C                | 28 mm <sup>2</sup> /s  | ASTM D 7042       |
| Indeks lepkości                 | 110                    | ASTM D 2270       |
| Gęstość w 15 °C                 | 910 kg/m <sup>3</sup>  | DIN EN ISO 12 185 |
| Temperatura zalewania           | <-19 °C                | ISO 3016          |
| Temperatura zapłonu (Cleveland) | >200 °C                | ISO 2592          |

## Instrukcje

Przy uzupełnianiu i wymianie oleju silnikowego należy przestrzegać instrukcji obsługi producenta.